

Fliesenbruch grau gemischt, unglasiert

Chemische Analyse

Al_2O_3	22,56 %
SiO_2	69,30 %
TiO_2	0,85 %
Fe_2O_3	0,95 %
CaO	0,42 %
MgO	1,21 %
K_2O	1,54 %
Na_2O	2,99 %

Brenntemperatur	ca. 1.230° C (15 Minuten Haltezeit)
Wasseraufnahme	1,12 % gemischt
	0,54 % creme
	1,25 % hellgrau
	1,58 % dunkelgrau
Glühverlust	0,17 %

Die angegebenen Werte sind Durchschnittswerte.